IT Scheda tecnica

DURASTEP SOLID-L

Profilo per gradini in metallo con ampia superficie di calpestio

Profili per gradini in metallo con ampia superficie; Antiscivolo classe di resistenza R11 / V6







DIMENSIONI TECNICHE E VARIANTI DEL PRODOTTO

Materiale	[Alluminio]
Superficie	[non trattata], [anodizzato]
Colore	naturale, argento
Lunghezza	250 cm, 300 cm
Ampiezza visible	30 mm
Altezza	9 mm, 11 mm, 22 mm

MATERIALE

L'alluminio può essere utilizzato ovunque sia prevista una resistenza meccanica media. Il contatto con materiali alcalini (ad es. colla per piastrelle) può causare colorazioni difficilmente rimovibili in un secondo momento. Un'elevata umidità dell'aria durante la fase di asciugatura può intensificare questo processo. Rimuovere immediatamente con abbondante acqua la colla per piastrelle o lo stucco dalle superfici visibili, quindi asciugare e garantire una buona ventilazione dell'ambiente.

L'idoneità in termini di resistenza meccanica e chimica deve essere sempre verificata caso per caso.

CURA

L'alluminio non richiede particolari cure. Se necessario, può essere pulito semplicemente con acqua pulita e qualche goccia di detersivo per piatti. Asciugare quindi con un panno asciutto.

Evitare detergenti acidi e abrasivi.

LAVORAZIONE

1. Scegliere il profilo in base allo spessore delle piastrelle.
2. Applicare l'adesivo per piastrelle con una spatola dentata.
3. Premere il profilo nel letto di colla e allinearlo.
4. Stendere lo stucco su tutta la superficie delle alette di fissaggio.
5. Premere con forza le piastrelle e allinearle in modo che siano a filo con il bordo superiore del profilo. Posare le piastrelle a tutta superficie.
6. Per formare gli angoli, tagliare il profilo a mitra. Sigillare il giunto a mitra con un silicone neutro reticolato.

05 September 2026 08:20

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa.
Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.

7. Lasciare uno spazio di 1-2 mm dal profilo.
8. Riempire completamente lo spazio tra le piastrelle e il profilo con malta per fughe.

Proteggere le superfici visibili dal contatto con l'adesivo per piastrelle o lo stucco e, se necessario, pulirle immediatamente con un panno e acqua pulita. Quindi asciugare.

Osservare, in linea generale, le regole tecniche, universalmente riconosciute!

CARATTERISTICHE

Protezione antiscivolo classe R11, spazio di spostamento V6

VARIANTI

Referenza	Altezza	Superficie	Colore	Lunghezza
DSTOAE 90-L/300	9 mm	anodizzato	argento	300 cm
DSTOA 90-L/250	9 mm	non trattata	naturale	250 cm
DSTOA 90-L/300	9 mm	non trattata	naturale	300 cm
DSTOAE 110-L/250	11 mm	anodizzato	argento	250 cm
DSTOAE 110-L/300	11 mm	anodizzato	argento	300 cm
DSTOA 110-L/250	11 mm	non trattata	naturale	250 cm
DSTOA 110-L/300	11 mm	non trattata	naturale	300 cm
DSTOAE 220-L/250	22 mm	anodizzato	argento	250 cm

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa.
Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.com

È necessario rispettare le regole riconosciute della tecnologia. Le schede tecniche precedenti non sono più valide.