


FR Fiche technique

DURABASE ET-S

Natte d`étanchéité pour une étanchéité sûre des murs et des sols à l`intérieur pour le système d`étanchéité DURABASE ET-S testé par l`ETA.



DIMENSIONS TECHNIQUES ET VARIANTES DE PRODUITS

Matériel	[Polyéthylène],[Polypropylène]
Couleur	jaune
Longueur	5 m, 10 m, 30 m
Largeur	100 cm
Surface	5 m², 10 m², 30 m², 300 m²
Épaisseur mm	0,7

ACCESSOIRES

Bande d'étanchéité, angles d'étanchéité, angles d'étanchéité 3D, bande d'étanchéité de base ; manchette d´étanchéité, bande protection de coupe, ruban d´étanchéité pour baignoire et bande isolation phonique
Classic Flex M310

CARACTÉRISTIQUES

Résistance à la traction transversale : 240 N / 50 mm - longitudinale : 350 N / 50 mm
Imperméabilité à l'eau ≥ 1,5 bar
Résistance aux UV : min. ≥ 450 h
Résistance à la température -30 °C / +90 °C
Épaisseur équivalente de la couche d'air (sd) ≥ 129 m (méthode suédoise)
Résistance à l'adhérence ≥ 0,6 (valeur moyenne en fonction de la colle)

Résistance chimique :
Résistance à l'acide chlorhydrique à 3 % (test interne, 7 jours à température ambiante)
Résistance à l'acide sulfurique à 35 % (test interne, 7 jours à température ambiante)
Acide citrique 100 g/l résistant (test interne, 7 jours à température ambiante)
Acide lactique 5 % résistant (test interne, 7 jours à température ambiante)
Résistance à l'hypochlorite de sodium (test interne, 7 jours à température ambiante)
Résistance à l'eau salée (test interne, 7 jours à température ambiante)

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :
DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr
Pour les autres clients veuillez contacter :
DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

(20 g/l de sel marin)
Résistance à la potasse caustique 3 % / 20 % (test interne, 7 jours à température ambiante)
Résistance aux alcalis 28d / 40° / 3 % (spécifications d'essai AbP, 7 jours à température ambiante)
Résistance aux alcalis (spécifications d'essai ETAG 022 16 semaines,
7 jours à température ambiante)
Couleur jaune, avec impression et trame de pose
Classe de feu B2
Certificats ETA-20/0838

MATÉRIEL

Non-tissé en polypropylène
Polyéthylène basse densité modifié

ENTRETIEN

L'aluminium ne nécessite aucun entretien particulier. Si nécessaire, il peut être nettoyé à l'eau claire et propre avec une goutte de liquide vaisselle. Essuyer ensuite avec un chiffon sec.

Évitez les produits nettoyants acides et abrasifs.

POSE

INSTRUCTIONS DE POSE DE LA NATTE D'ÉTANCHÉITÉ

1. Afin de garantir l'efficacité de l'étanchéité, il convient de poser d'abord les bandes, puis les accessoires (angles, manchons). L'ordre dans lequel les murs et les sols sont traités n'a pas d'importance. Les outils nécessaires sont : des ciseaux, un cutter trapézoïdal, une truelle dentée 4 x 4, une truelle lisse, une truelle, une spatule à dents fines, un niveau à bulle, un crayon, un mètre pliant et un rouleau de pression.
2. Le support doit être sec, propre, exempt de poussière, solide et plat. Les éventuelles mesures de compensation doivent être terminées avant la pose de DURABASE ET-S.
3. Appliquer sur le support un apprêt approprié conformément aux instructions du fabricant.
4. À l'aide d'un niveau à bulle et d'un crayon, diviser la surface et la marquer.
5. Mélanger la colle à carrelage conformément aux recommandations du fabricant et l'appliquer section par section à l'aide d'une truelle dentée 4x4 mm.
6. Poser les bandes découpées sur mesure sur le lit de colle et appuyer fermement (par exemple avec une truelle lisse). Le sens de pose des bandes n'a pas d'importance. Éliminer les éventuelles bulles d'air sous la bande. Respecter le temps ouvert de la colle.
7. Effectuer la pose des bandes adjacentes en les faisant se chevaucher d'au moins 5 cm. Il est également possible de poser les bandes bout à bout et de recouvrir les joints avec une bande d'étanchéité ET-S 120-50. Les zones de chevauchement/recouvrement doivent être collées/en étanchéité avec la colle polymére CLASSIC FLEX. Pour ce faire, appliquer CLASSIC FLEX à l'aide d'un pistolet à cartouche et répartir uniformément à l'aide d'une truelle à dents fines. Appuyez fermement sur la natte d`étanchéité et lissez-la pour éliminer les bulles.

INSTRUCTIONS DE POSE COMPOSANTS

1. Pour garantir l'efficacité de l'étanchéité, commencez par poser les nattes d`étanchéité, puis posez les composants directement sur la natte d`étanchéité correspondante.
2. Utilisation des différents composants : Transition mur-sol : bande d`étanchéité - Passages de tuyaux : manchons d'étanchéité avec zone d'expansion - Angles : angle intérieur/extérieur – angles de douche 3D gauche/droite – angle de baignoire intérieur/extérieur
3. La zone de chevauchement entre le composant et la natte d`étanchéité doit être d'au moins 5 cm de chaque côté et doit être enduite, par exemple, de colle polymére CLASSIC FLEX. Pour ce faire, appliquer CLASSIC FLEX à l'aide d'un pistolet à cartouche et répartir uniformément à l'aide d'une truelle à dents fines.
4. Appuyer fermement sur les composants (par exemple à l'aide d'un rouleau de pression étroit) et lisser sans laisser de bulles.
5. Une fois la colle durcie, les carreaux peuvent être posés directement sur la natte selon la méthode de pose en couche mince.

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :
DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr
Pour les autres clients veuillez contacter :
DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

VARIANTES DE PRODUITS

Ident	Couleur	Longueur
ET-S 5/1	jaune	5 m
ET-S 10/1	jaune	10 m
ET-S 30/1	jaune	30 m
ET-S 30/10	jaune	30 m

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :
DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr
Pour les autres clients veuillez contacter :
DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de